NRクリアコート　取扱説明書

この度は、「NRクリアコート」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための手引きです。ご使用前に必ずお読みください。
また必要なときにご覧いただけるよう、大切に保管してください。

特徴・用途

■透明な湿気硬化型ウレタン塗料です。
■硬化後の塗膜は柔らかく難黄変です。
■艶出しや粘着防止に効果的です。

安全にお使いいただくために

※本紙では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、次のように記載しています。
注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを示しています。

⚠ 警告	**取扱いを誤った場合、「人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容」を示しています。**
⚠ 注意	**取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。**

⚠ 警告

■本製品は有機溶剤（酢酸ブチル）を含んでいます。換気を必ず行ってください。
■弊社で指定した以外の薬品類とは絶対に混合しないでください。化学反応を起こす可能性があり大変危険です。

⚠ 注意

■他の容器への移し替えはしないでください。誤飲事故の原因になります。
■火気のある場所や高温の場所では使用しないでください。火災の原因になります。
■子供の手の届かない所に保管してください。
■取扱い中は、皮膚に触れないようにして、保護めがね、保護手袋、前掛け、保護マスクを着用してください。
■取扱い後は、手、顔、首筋などをよく洗い、うがいを充分に行ってください。
■作業着等衣服に付着した場合には、汚染された衣服を直ちに脱ぎ、石鹸水で完全に洗い流してください。
■容器からこぼれた場合には、吸着しやすいものに染み込ませた後、密閉容器に回収してください。
■皮膚に付着した場合には、石鹸水で完全に洗い流してください。
■目に入った場合には、15分以上洗眼した後、直ちに眼科医の診察を受けてください。
■蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にした後、医師の診察を受けてください。
■誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
■保管に関しては、容器を密閉し、直射日光や火気を避け、涼しい乾燥した場所にて保管してください。
■容器は、中身を使い切ってから廃棄してください。
■廃棄物の処理方法は、お住まいの各自治体の指示に従がってください。

使用方法

1. 塗装	ハケや筆などで塗装してください。筆の毛先が乾いた物を使用してください。エアーブラシでも塗装できます。薄く塗ると半光沢になり、厚く塗ると光沢、艶が増します。
2. 硬化	空気中の湿気と反応してゆっくりと硬化します。指触乾燥は5時間以上、完全硬化は約24時間です。気温や湿度の高い環境では速く硬化し、逆に気温や湿度の低い環境では硬化が遅くなります。
3. 保管	本製品は水分・湿気により変質しますので、使用する直前までフタを開けないで保管し、開封後は早めに使用してください。また容器から取り出した液体は再度容器に戻さないでください。容器中の液体が硬化する恐れがあります。
4. 洗浄	筆などの洗浄は塗料用シンナーや燃料アルコールを使用し、水を含む液体での洗浄はしないでください。

性　状

	NRクリアコート
外　　観	透明液状
成　　分	酢酸ブチル （55～65%）、 ポリイソシアネート変性体 （35～45%）
粘　　度	30～50mPa・s／25℃
比　　重	0.93～0.95 ／25℃
指触乾燥	5時間以上／25℃
硬化時間	約24時間／25℃
危険物区分 （消防法）	第四類　第二石油類　非水溶性液体

注）上記特性値は、温度や作業条件等により変化しますので、数値はあくまでも目安として下さい。

その他

■品質管理には万全を期しておりますが、新品の状態で、原料中に異物が混入していたり、原料が変質している場合は、ご購入された販売店または弊社までご連絡ください。
■改良のため、製品の仕様を予告なく変更する事があります。
■本製品がお客様の用途に適しているかどうか、充分ご検討のうえ、お客様の責任でお決めいただくよう、お願いします。また、詳細な用途やその使用条件などは、弊社が管理できる範囲外のため、責任は負いかねます。
■この商品は国内向けです。日本国外に持ち出される際は、事前にご相談ください。
■詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート（M.S.D.S.）をご参照ください。

NRクリアコート
製造販売元　　日新レジン株式会社
〒245-0053　神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2280番地
TEL　045-811-1093　　FAX　045-811-0422
クラフトレジンのウェブサイト　http://craftresin.jp/

紙 本紙ラベル　プラ 袋、中栓

2015/03/05 ①

NRクリアコート　取扱説明書

この度は、「NRクリアコート」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための手引きです。ご使用前に必ずお読みください。
また必要なときにご覧いただけるよう、大切に保管してください。

特徴・用途

■透明な湿気硬化型ウレタン塗料です。
■硬化後の塗膜は柔らかく難黄変です。
■艶出しや粘着防止に効果的です。

安全にお使いいただくために

※本紙では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、次のように記載しています。
注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを示しています。

⚠ 警告	**取扱いを誤った場合、「人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容」を示しています。**
⚠ 注意	**取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。**

⚠ 警告

■本製品は有機溶剤（酢酸ブチル）を含んでいます。換気を必ず行ってください。
■弊社で指定した以外の薬品類とは絶対に混合しないでください。化学反応を起こす可能性があり大変危険です。

⚠ 注意

■他の容器への移し替えはしないでください。誤飲事故の原因になります。
■火気のある場所や高温の場所では使用しないでください。火災の原因になります。
■子供の手の届かない所に保管してください。
■取扱い中は、皮膚に触れないようにして、保護めがね、保護手袋、前掛け、保護マスクを着用してください。
■取扱い後は、手、顔、首筋などをよく洗い、うがいを充分に行ってください。
■作業着等衣服に付着した場合には、汚染された衣服を直ちに脱ぎ、石鹸水で完全に洗い流してください。
■容器からこぼれた場合には、吸着しやすいものに染み込ませた後、密閉容器に回収してください。
■皮膚に付着した場合には、石鹸水で完全に洗い流してください。
■目に入った場合には、15分以上洗眼した後、直ちに眼科医の診察を受けてください。
■蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にした後、医師の診察を受けてください。
■誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
■保管に関しては、容器を密閉し、直射日光や火気を避け、涼しい乾燥した場所にて保管してください。
■容器は、中身を使い切ってから廃棄してください。
■廃棄物の処理方法は、お住まいの各自治体の指示に従がってください。

使用方法

1. 塗装	ハケや筆などで塗装してください。筆の毛先が乾いた物を使用してください。エアーブラシでも塗装できます。薄く塗ると半光沢になり、厚く塗ると光沢、艶が増します。
2. 硬化	空気中の湿気と反応してゆっくりと硬化します。指触乾燥は5時間以上、完全硬化は約24時間です。気温や湿度の高い環境では速く硬化し、逆に気温や湿度の低い環境では硬化が遅くなります。
3. 保管	本製品は水分・湿気により変質しますので、使用する直前までフタを開けないで保管し、開封後は早めに使用してください。また容器から取り出した液体は再度容器に戻さないでください。容器中の液体が硬化する恐れがあります。
4. 洗浄	筆などの洗浄は塗料用シンナーや燃料アルコールを使用し、水を含む液体での洗浄はしないでください。

性　状

	NRクリアコート
外　　観	透明液状
成　　分	酢酸ブチル （55～65%）、 ポリイソシアネート変性体 （35～45%）
粘　　度	30～50mPa・s／25℃
比　　重	0.93～0.95 ／25℃
指触乾燥	5時間以上／25℃
硬化時間	約24時間／25℃
危険物区分 （消防法）	第四類　第二石油類　非水溶性液体

注）上記特性値は、温度や作業条件等により変化しますので、数値はあくまでも目安として下さい。

その他

■品質管理には万全を期しておりますが、新品の状態で、原料中に異物が混入していたり、原料が変質している場合は、ご購入された販売店または弊社までご連絡ください。
■改良のため、製品の仕様を予告なく変更する事があります。
■本製品がお客様の用途に適しているかどうか、充分ご検討のうえ、お客様の責任でお決めいただくよう、お願いします。また、詳細な用途やその使用条件などは、弊社が管理できる範囲外のため、責任は負いかねます。
■この商品は国内向けです。日本国外に持ち出される際は、事前にご相談ください。
■詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート（M.S.D.S.）をご参照ください。

NRクリアコート
製造販売元　　日新レジン株式会社
〒245-0053　神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2280番地
TEL　045-811-1093　　FAX　045-811-0422
クラフトレジンのウェブサイト　http://craftresin.jp/

紙 本紙ラベル　プラ 袋、中栓

2015/03/05 ①